

NUMER DEKLARACJI		1/07/26
1	Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego	Elastyczna taśma bitumiczna MIXBUD SBS DUZS
2	Oznaczenie typu wyrobu budowlanego	Taśma dylatacyjna i uszczelniająca MIXBUD SBS DUZS
3	Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Do uszczelniania złączy i spoin. Do zastosowań w budownictwie komunikacyjnym w zakresie: - dróg publicznych bez ograniczeń, - dróg wewnętrznych bez ograniczeń, - lotniska cywilne bez ograniczeń, - drogowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń.
4	Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu	MIXBUD Kontakty Sp. z o. o. ul. Szyb Walenty 18, 41-700 Ruda Śląska Miejsce produkcji – ul. Szyb Walenty 18, 41-700 Ruda Śląska
5	Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony	-
6	Krajowy System zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	4
7a	Krajowa specyfikacja techniczna	-
	Polska Norma wyrobu	-
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji	-
7b	Krajowa Ocena Techniczna	Nr IBDiM-KOT-2026/1198 wydanie 2 z dnia 06.07.2026 roku
	Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej/Aprobata Technicznej	Instytut Badawczy Dróg i Mostów 03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1
	Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu	-

DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Nr Normy / Nr Procedury	Deklarowane właściwości użytkowe Elastyczna taśma bitumiczna MIXBUD SBS DUZS	WYMAGANIA TECHNICZNE
Penetracja stożkiem w 25°C	PN-EN 13880-2:2004	od 20 do 50 x (0,1 mm)	Tablica 1 Krajowej Oceny Technicznej Nr: IBDiM-KOT- 2026/1198 wydanie 2
Temperatura mięknięcia wg PiK	PN-EN 1427:2009	≥ 90°C	
Spływność w temperaturze 60°C w czasie 5h pod kątem 75° z powierzchni metalowej	PN-EN 13880-5:2005	≤ 2,00 mm	
Mrozoodporność (upadek kuli z 2,5 m temperatura -20°C)	PB/TN-2/3	co najmniej 3 z 4 kul niezniszczone	
Odprężenie sprężyste (odbojność)	PN-EN 13880-3:2004	10 – 30%	
Wydłużenie taśmy w szczelinie 15 mm, w temperaturze -10°C	PB/TN-2/4	≥ 10%	
Rodzaj zerwania taśmy w szczelinie 15 mm, w temperaturze -10°C	PB/TN-2/5	brak zerwania przy wydłużeniu 10%	
Zginanie na zimno, w temperaturze 0°C, 20 cm	DIN 52123	bez pęknięcia	
Wydłużenie oraz przyczepność taśmy w temperaturze -10°C	SNV 671 920 PN-EN 13880-13:2004	≥ 10% ≤ 1 N/mm ²	
Wydłużenie oraz przyczepność taśmy po starzeniu termicznym	SNV 671 920 PN-EN 13880-13:2004	≥ 10% 0,48 N/mm ²	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Dokumenty powiązane:

1. Atest Higieniczny znak: B.BK.60111.0309.2026 z dnia 24 czerwiec 2026 roku.

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie.

2. Raport z badań IBDiM nr TN-2/5455/4/26 z dnia 24 czerwiec 2026 roku.

Zakład Technologii Nawierzchni, Pracownia Nawierzchni Asfaltowych Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.

3. Karta Charakterystyki Produktu.

W imieniu producenta podpisał: Patryk Bilke - prokurent

Prokurent
Patryk Bilke

(imię i nazwisko oraz stanowisko)

MIXBUD

KONTRAKTY SP. Z O.O.

ul. Szyb Walenty 18, 41-700 Ruda Śląska
NIP: 6412532117, REGON: 243504287
biuro@mixbudkontrakty.pl, www.mixbud.info.pl

Ruda Śląska, 8 lipca 2026 roku.